BRIGHT GALV

DESCRIZIONE

Bright Galv è una vernice di fondo antiruggine leggera, di alta qualità e ad asciugatura rapida, con legante a base di resina sintetica e pigmenti in scaglie di alluminio e zinco.



CARATTERISTICHE

- Protezione dalla corrosione a lungo termine grazie alla sovrapposizione delle scaglie di zinco.
- Offre un'eccellente protezione elettrochimica dalla corrosione.
- Consente la saldatura a punti.
- Alta qualità, asciugatura rapida, tonalità uniforme.
- Ottima protezione da ruggine e corrosione.
- Utilizzabile come mano finale.
- Resistente all'aria salmastra.
- Sovraverniciabile con vernici a polvere.
- Economico: il consumo è di soli 160 ml/m².

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Da usare su fondi zincati (rivestimento di zinco anticorrosione), come mano unica per ritocchi della zincatura o come fondo per successive mani a finire a base di resine sintetiche e oleose.
- Eccellente per riparare superfici zincate arrugginite e danneggiate
- Eccellente fondo per metalli.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare su superfici asciutte e pulite, prive di particelle libere e ruggine.
Agitare per circa 1 minuto, finché si sente la sfera.
Sulla superficie zincata asciutta non servono altre lavorazioni prima della verniciatura, solo la normale pulizia.

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

SISTEMA PROFESSIONALE DI FINITURA SUPERFICI | SCHEDA TECNICA

BRIGHT GALV

DATI TECNICI

Tonalità:	Alluminio brillante. Art. n. 30103
Grado di brillantezza:	Metallizzato opaco.
Confezione:	Bomboletta aerosol in acciaio Bluemint da 500 ml.
Odore:	Di solvente.
Indurimento completo:	Circa 24 ore
Fuori polvere (+20°C):	Circa 15-30 minuti.
Sovraverniciabile dopo:	10-12 ore.
Densità (20°C):	1,110 – 1,200 g/cm³.
Consumo (resa):	160 ml/m²
Base legante:	Resina sintetica.
Base pigmento:	Purezza: Al 99,5% e Zn 99,9%.
Propellente:	Dimetiletere (DME)
Pigmento di zinco:	Scaglie di zinco, purezza 99,9%.
Contenuto di zinco nel film secco:	~45 %
COV (direttiva 2010/75/UE):	94%
Peso specifico:	1,110 – 1,200 g/cm³ (principio attivo)
Prova di quadrettatura (DIN 53151/ISO 2409):	GT 0 – 1
Prova in nebbia salina (ISO 9227):	> 240 h
Prova di piegatura a T (5 mm):	Eccellente – senza crepe
Spessore del film:	Circa 50 µm
Dimensione media del pigmento:	Circa 20 µm D50
Durata di conservazione (da +5°C a +25°C):	24 mesi.
Resistenza alla temperatura (indurito):	+240°C
Temperatura di applicazione e della superficie:	da +18°C a +25°C
Altro:	In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata. https://veidec.com/en/msds
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per video e altre informazioni.
Resistenza chimica:	Resistenza di breve durata a sostanze con pH intorno a 4,0: va bene per contatti accidentali, non per contatti permanenti con sostanze acide. Buona protezione contro acidi e alcali diluiti (soluzione al 5%) per brevi periodi (30-60 minuti).

SIMBOLI



Agitare bene prima dell'uso.

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.