SISTEMA PROFESSIONALE ANTICORROSIONE | SCHEDA TECNICA

FLAKE PRIMER BRIGHT

DESCRIZIONE

Protezione dalla corrosione a lungo termine grazie alla diversa forma del pigmento e al maggiore contatto tra le singole scaglie. Per uso interno ed esterno su superfici metalliche da proteggere da ruggine e corrosione. Con legante a base di resina alchidica modificata e pigmenti in scaglie di alluminio e zinco.



CARATTERISTICHE

- Combinazione unica di protezione chimica e meccanica, con effetto eccellente e duraturo.
- Le particelle di zinco in scaglie, appositamente studiate, creano una barriera e una protezione catodica ottimale, con una superficie più uniforme e resistente.
- La superficie finita contiene molto meno zinco, con minore impatto ambientale e saldatura più semplice.
- Eccellente adesione su diversi supporti.
- Superficie del pigmento idrorepellente.
- Migliore saldabilità grazie al minore contenuto di zinco nello strato secco.
- Elevata resistenza meccanica.
- Zincatura a freddo.
- Resistente agli agenti atmosferici e all'abrasione.
- Basso spessore del film secco grazie al minore contenuto di pigmento.
- Film flessibile.
- Elevata purezza del pigmento.
- Utilizzabile come mano finale.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Per uso interno ed esterno su superfici metalliche da proteggere da ruggine e corrosione.
- Adatto alla riparazione di superfici zincate danneggiate e arrugginite.
- Particolarmente adatto a superfici molto esposte alla ruggine.
- Eccellente in agricoltura, nel settore auto, nelle strutture in acciaio, ecc.
- Eccellente fondo per metalli.

ISTRUZIONI PER L'USO

La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di ruggine e grasso.

1. Agitare molto bene FPB prima dell'uso: circa 1-2 minuti, per miscelare il prodotto nella bomboletta.
2. Per un risultato ottimale spruzzare 3 mani (orizzontale, verticale e orizzontale).

FLAKE PRIMER BRIGHT – FPB – 21	Art. n. 30104
Firma: JH	Data: 2023-08-23

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.


SISTEMA PROFESSIONALE ANTICORROSIONE | SCHEDA TECNICA

FLAKE PRIMER BRIGHT

DATI TECNICI

Tonalità:	Zinco brillante. Art. n. 30104
Grado di brillantezza:	Metallizzato opaco.
Confezione:	Bomboletta aerosol in alluminio da 500 ml.
Odore:	Caratteristico.
Indurimento completo:	10-12 ore.
Fuori polvere (+20°C):	15-30 minuti.
Sovraverniciabile dopo:	12 ore.
Consumo (resa):	160 ml/m²
Base legante:	Resina alchidica modificata.
Base pigmento:	Scaglie di alluminio e zinco.
Propellente:	DME
Contenuto di zinco nel film secco:	~63%
COV (direttiva 2010/75/UE):	~83%
Peso specifico:	1,2-1,4 g/cm³
Prova di quadrettatura (DIN 53151/ISO 2409):	GT 0 – 1
Prova in nebbia salina (ISO 9227):	>550 ore
Prova di piegatura a T (5 mm):	Eccellente
Spessore del film:	~40 µm
Dimensione media del pigmento:	12 µm
Durata di conservazione (da +5°C a +25°C):	24 mesi.
Resistenza alla temperatura (indurito):	da -25°C a +240°C
Temperatura di applicazione e della superficie:	da +18°C a +25°C
Certificazioni/registrazioni:	BETA.
Altro:	In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata. https://veidec.com/en/msds
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per SDS, video e altre informazioni.

SIMBOLI



Fotografia dei pigmenti utilizzati.



Agitare bene prima dell'uso: almeno 20-30 secondi, meglio 1-2 minuti.

CERTIFICAZIONI/REGISTRAZIONI

BETA

Flake Primer Bright è registrato presso BETA.

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.