S-BOND HYBRID

DESCRIZIONE

VEIDEC S-Bond Hybrid è un adesivo sigillante monocomponente professionale e universale. Il prodotto è inodore, a indurimento neutro e privo di silicone, solventi e isocianati. Dopo l'applicazione indurisce con l'umidità formando una gomma resistente e flessibile. Certificazione ISEGA per l'uso nella produzione alimentare.



CARATTERISTICHE

- Incollaggio resistente ed elastico, con capacità di movimento del 20%. Ideale per incollare e sigillare strutture soggette a vibrazioni e movimenti.
- Per sigillare e incollare in interni ed esterni, nei settori edilizia, camion, autobus, rimorchi, auto, sanitari e industria.
- Nessun ritiro; verniciabile con vernici all'acqua e sistemi di verniciatura sintetici.
- Non macchia né sbava su pietra naturale, calcestruzzo o altri materiali porosi e legno non trattato; nessuna contaminazione dei bordi.
- Indurimento e sviluppo della resistenza rapidi.
- Privo di isocianati, solventi e siliconi.
- Buona resistenza a raggi UV, agenti atmosferici, acqua (anche di mare), umidità, invecchiamento e funghi.
- Ottima adesione su quasi tutte le superfici (anche umide) nella maggior parte dei casi senza primer (sulle superfici porose fare prima una prova).
- Applicabile bagnato su bagnato (riparazione con lo stesso materiale).
- Indurimento stabile e rapido indipendentemente da temperatura e umidità, in combinazione con Multi Speed Primer.



CAMPI DI APPLICAZIONE

- Adesivo e sigillante multiuso per giunti di collegamento, fessure, fori ecc. in edilizia.
- Adatto a sigillare e incollare impianti in aree di produzione alimentare.
- Giunti nei ponti in legno delle imbarcazioni.
- Incollaggio strutturale di strutture soggette a vibrazioni, ad esempio nella costruzione di facciate, mezzi di trasporto o carrozzerie. Eccellente assorbimento delle vibrazioni meccaniche e acustiche.
- Sigillante e adesivo per metalli nella costruzione di coperture, facciate, carrozzerie, rimorchi, navi, container, condotte d'aria.
- Adesivo da costruzione universale impermeabile per incollare pietra (non porosa), calcestruzzo, specchi, pietra naturale, cartongesso, policarbonati, PS, PU, PVC e diverse plastiche, piastrelle ceramiche, smalto, rame, piombo, zinco, alluminio, acciaio inox, legno, vetro ecc.

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

S-BOND HYBRID


ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare su superfici asciutte e pulite, prive di particelle incoerenti. In alcune circostanze, ad es. con prodotti chimici, possono verificarsi alterazioni di colore. Non adatto a carichi d'acqua continui o giunti di dilatazione. Non adatto a PC, PP, PE, PTFE, PMMA, neoprene, plastiche morbide o superfici bituminose. Si consiglia di verificare in anticipo l'adesione e la compatibilità con materiale e vernice.

DATI TECNICI

Colore: **NB:** i colori non corrispondono esattamente a un colore RAL.	Bianco 290 ml (RAL 9003): Art. n. 15441 Grigio 290 ml (RAL 7040): Art. n. 15442 Nero 290 ml (RAL 9005): Art. n. 15443
Confezione:	Cartucce in PE da 290 ml.
Accessori:	Alu Gun: Art. n. 15264 Beccuccio per cartuccia: Art. n. 15478 Beccuccio a V per cartuccia: Art. n. 15472-1 Twister: Art. n. 15470
Odore:	Nessuno.
Indurimento completo (23°C/55% UR):	2 mm/24 h (formazione della pelle 8-15 min)
Densità (ISO 1183-1):	1,57 g/ml
COV (direttiva 2010/75/UE):	0 %
Ritorno elastico:	>60%
Movimento massimo ammissibile:	20%
Ritiro:	+/- 1%
Durata di conservazione (da +5°C a +25°C):	18 mesi.
Allungamento a rottura (DIN 53504):	250%
Resistenza al taglio:	1,90 N/mm²

SIMBOLI



Resistenza a trazione: 2,20 N/mm²



Resistenza al taglio: 1,90 N/mm²

CERTIFICAZIONI/REGISTRAZIONI

GREEN WORLD; Basso impatto su utilizzatore e ambiente.

EN 15651-1 Facciate INT – 20HM

Sunda Hus, valutazione B

S-Bond Hybrid è registrato presso BASTA.

BYGGVARUBEDÖMNINGEN Accettato

Approvazione ISEGA per l'uso nell'industria alimentare

Classe di emissione COV A+.

Conforme ai criteri per i prodotti chimici utilizzabili nella costruzione di edifici certificati Svanen; inserito nel portale Svanen dei prodotti da costruzione.

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

S-BOND HYBRID

Resistenza a trazione (DIN 53504):	2,20 N/mm²
Durezza (Shore A – DIN 53505):	50
Resistenza alla temperatura:	da -40°C a +100°C, a intermittenza 120°C.
Temperatura di applicazione e della superficie:	da +5°C a +40°C
Certificazioni/registrazioni:	GREEN WORLD, approvazione ISEGA per alimenti, CE, Sunda Hus B, classe di emissione COV A+, BASTA, Byggvarubedömningen accettato, portale Svanen, Byggvarudeklaration disponibile.
Marcatura CE (EN 15651)	EN 15651-1 Facciate INT – 20HM
Varie:	In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata. https://veidec.com/en/msds
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per SDS, video e altre informazioni.

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.