C-BOND HIGH TACK

DESCRIZIONE

Adesivo elastico di alta qualità a base di polimero MS, adatto alla maggior parte delle applicazioni industriali che richiedono una presa iniziale estremamente elevata.



CARATTERISTICHE

- Presa iniziale molto elevata con rapido sviluppo della resistenza
- Privo di isocianati, PVC, solventi, silicone e ftalati.
- Ottima resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento
- Senza COV: non contiene composti organici volatili.
- Buona adesione su numerosi supporti senza uso di primer
- Elastico permanente, a temperature da –40°C a +100°C
- Neutro, inodore e a indurimento rapido
- Verniciabile dopo la formazione della pelle (bagnato su bagnato), senza influire sulla velocità di indurimento.
- Parte della gamma premium Green Line

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Realizza un giunto adesivo e sigillante elastico
- Incollaggi generici in cui sono richiesti una presa iniziale molto elevata e un rapido sviluppo della resistenza
- Applicabile su superfici sia asciutte sia leggermente umide
- Per interni ed esterni
- Estrudibile con pistola manuale o pneumatica a temperature comprese tra +5°C e +35°C

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare su superfici pulite, sgrassate e prive di particelle incoerenti.

Incollaggi

I supporti devono essere assemblati entro 15 minuti (a 20°C/50% UR). Più alta è la temperatura, più breve è il tempo aperto.

Uso come adesivo generico

Per incollare materiali di rigidità simile si raccomanda uno spessore di 2 mm.
Maggiore è la differenza di dilatazione termica, più spesso deve essere il cordone di adesivo.

A 20°C/50% UR C-Bond High Tack può essere verniciato con la maggior parte delle vernici industriali 10 minuti dopo l'applicazione. Nota: la migliore adesione della vernice si ottiene in genere verniciando entro 4 ore dall'applicazione.
Pressione consigliata per la pistola pneumatica: 3-4 bar.

Nota: data la grande varietà di superfici, si consiglia di effettuare una prova.

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

C-BOND HIGH TACK

DATI TECNICI

Confezione:	Cartuccia in PE da 290 ml. Art. n. 15459
Colore:	Nero
Odore:	Debole
Base:	Polimero MS
Sistema di indurimento:	Indurimento con umidità
Formazione della pelle a 20°C/50% UR:	~10 min.
Tempo aperto a 20°C/50% UR:	<15 min.
Velocità di indurimento a 20°C e 50% UR:	3,5 mm
Variazione di volume (DIN 52451):	<3%
Ritorno elastico:	≥70%
Allungamento a rottura (DIN 53504/ISO 37):	300%
Presa iniziale a 20°C/50% UR:	220 Pa
Resistenza al taglio (DIN 53283/ASTM D 1002):	2,50 N/mm²
Resistenza a trazione al 100% (DIN 53504/ ISO 37):	1,70 N/mm²
Resistenza a trazione a rottura (DIN 53504/ ISO 37):	3,30 N/mm²
Resistenza alla lacerazione (DIN 53515/ISO 34):	15 N/mm
Modulo E 5-10% (DIN 53515/ISO 34):	5 N/mm²
Modulo G:	2,0 MPa
Durezza Shore A (DIN 53505):	58
Temperatura di applicazione e della superficie:	da +5°C a +35°C
Resistenza alla temperatura:	da -40°C a +100°C (200°C per max. 10 min).
Peso specifico:	1,40 g/cm³
COV (direttiva 2010/75/UE):	0 % (0 g/l)
Durata di conservazione, confezione chiusa (da +5°C a +30°C):	18 mesi (cartuccia).
Accessori:	Beccuccio per cartuccia: Art. n. 15478 Beccuccio a V per cartuccia: Art. n. 15472-1 Alu Gun: Art. n. 15264
Varie:	In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata. https://veidec.com/en/msds
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per SDS, video e altre informazioni.

CARATTERISTICHE VEIDEC

GREEN LINE
Gamma premium attenta ad ambiente, salute e qualità

Adesivo privo di diisocianati.


CERTIFICAZIONI E REGISTRAZIONI

Registrato presso BASTA:

Valutato da Sunda Hus: C+

Inserito nel Nordic Ecolabelling Portal, accettato per l'uso nella costruzione di edifici certificati Svanen.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Resistenza al taglio: 2,50 N/mm²

Resistenza a trazione a rottura 3,30 N/mm²

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.