QUICK GLUE

DESCRIZIONE

Quick Glue (etile modificato) è un cianoacrilato ibrido di qualità, insensibile alla superficie, che incolla un'ampia varietà di materiali. Indurisce a contatto con umidità e pressione. I tempi di incollaggio variano secondo i supporti, ma sono in genere più rapidi dei normali cianoacrilati. Agisce in pochi secondi sulla maggior parte dei materiali. Registrato NSF, categoria S4.



CARATTERISTICHE

- Colla ad azione rapida per la maggior parte di metalli, plastiche, ceramiche e gomme.
- Fa presa solo dopo alcuni secondi, lasciando il tempo di riposizionare.
- Resistenza a trazione molto elevata: il giunto incollato diventa spesso più resistente del materiale originale.
- Economico: più sottile è lo strato, più resistente è il giunto.
- Trasparente.
- Nell'incollaggio di elastomeri e di alcune plastiche, residui o distaccanti in superficie vanno rimossi con Eco Finisher o Soft Clean.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Incollaggi versatili sulla maggior parte di elastomeri, metalli e plastiche.
- Prodotto indispensabile per la maggior parte delle industrie e delle officine.
- Finiture in legno su mobili, balsa ecc.
- Incollaggio del legno.
- Accessori in pelle e fiocchi in tessuto su scarpe ecc.
- Incollaggio di paralumi.
- Carta, cartone, pelle, tessuti ecc.

ISTRUZIONI PER L'USO

Assicurarsi che le parti siano pulite, asciutte e prive di olio e grasso. Sgrassare la superficie con Eco Finisher prima dell'uso.

1. Togliere il tappo per far uscire Quick Glue dal flacone.
2. Dopo l'uso, rimettere il tappo sul flacone.

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

QUICK GLUE

DATI TECNICI

Colore:	Trasparente
Confezione:	Flacone in plastica da 20 g. Art. n. 15101
Accessori:	CA Filler: Art. n. 15120 Quick Speed: Art. n. 15110 Pre Pen: Art. n. 35340
Odore:	Debole.
Indurimento completo:	24 ore
Tempo di fissaggio: **(tempo per sviluppare una resistenza di 0,1 N/mm², ISO 4587)**	ABS: 5-15 s Alluminio: 5-15 s Acciaio dolce: 5-15 s Policarbonato: 5-15 s Legno di pino: 20-30 s
Densità (20°C):	1,08 g/cm³.
Viscosità (+25°C):	80-140 mPa·s
COV (direttiva 2004/42/CE):	18 g/l
Riempimento fessure:	fino a 0,15 mm. (di più con CA Filler o Quick Speed)
Durata di conservazione (+20°C):	12 mesi (conservare in luogo fresco, al riparo dalla luce solare diretta; la refrigerazione a 5°C garantisce la massima stabilità di conservazione).
Resistenza al taglio per trazione (ISO 4587):	ABS: >12 N/mm² Alluminio: >5 N/mm² Acciaio dolce: >12 N/mm² Policarbonato: >10 N/mm² Legno di pino: >9 N/mm²
Resistenza alla temperatura:	da -20°C a +80°C
Certificazioni e registrazioni:	NSF S4, BASTA.
Varie:	In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata. https://veidec.com/en/msds
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per SDS, video e altre informazioni.

CERTIFICAZIONI/REGISTRAZIONI

NSF, registrazione n. 142555, categoria S4
http://www.nsf.com/USDA/letters/142555.pdf

Quick Glue è registrato presso BASTA.

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.