X-TREME SEALER

DESCRIZIONE

X-treme Sealer è un sigillante siliconico monocomponente di alta qualità. Grazie alla nostra tecnologia di sigillatura migliorata, X-treme Sealer offre un'adesione unica su materiali difficili. Per sigillare pietra naturale e giunti sanitari, di vetrate e di facciate. Registrato NSF come adesivo e sigillante nelle aree di lavorazione alimentare (S4).



CARATTERISTICHE

- Adesione estrema su metallo, legno, vetro, plastica e altro.
- Resistente a raggi UV e agenti atmosferici. Altissima resistenza a cloro, ammoniaca, candeggina ecc.
- Resistente ad acqua, muffa, detergenti e prodotti chimici domestici.
- Non scolorisce, non ingiallisce, resiste all'umidità e rimane flessibile.
- Elevata resistenza alla temperatura: da -60°C a +180°C.
- Silicone neutro (ossimico), facile da usare.
- Sicuro sulla pietra naturale.
- Non verniciabile.
- Emissioni molto basse, classe di emissione COV A+ certificata.
- Aderisce senza primer sulla maggior parte dei supporti (con le vernici strutturate usare Easy Primer).
- X-treme Sealer è trattato solo con un biocida, presente in quantità così ridotta da non influire sulla classificazione.
- Parte della gamma premium Green Line.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- X-treme Sealer può essere usato in sicurezza nelle aree di lavorazione alimentare (NSF – S4), ad esempio per la sigillatura di pareti e pavimenti in aziende che preparano e lavorano alimenti. Non è previsto il contatto diretto con gli alimenti.
- Locali sanitari e cucine.
- Sigillatura di giunti in marmo, granito e altre superfici porose.
- Buona adesione su vetro, superfici smaltate, smalto, alluminio, metalli e altri materiali usati in edilizia.
- Sigillante antibatterico per impianti di climatizzazione e ventilazione, celle frigorifere e camere bianche, come ambienti sterili, laboratori, ospedali, ambienti igienici, farmaceutici, alimentari e altri ambienti critici.
- Giunti su vernici strutturate (insieme a Easy Primer).
- Giunti di collegamento con pietra naturale.
- Adesione eccellente e unica su vernici strutturate e verniciature a polvere con Easy Primer, anche su PE, PP e altre plastiche difficili da incollare.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare su supporti asciutti e puliti, privi di particelle incoerenti.
Per incollare PP, PE e altri materiali difficili, applicare Easy Primer sulla superficie da trattare in due strati sottili.

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.


SISTEMA PROFESSIONALE ADESIVI E SIGILLANTI | SCHEDA TECNICA

X-TREME SEALER

DATI TECNICI

Colore (RAL): **NB: i colori non corrispondono esattamente a un colore RAL**	Bianco (9003): Art. n. 15490 Trasparente: Art. n. 15491
Confezione:	Cartucce in PE da 310 ml
Odore:	Quasi inodore.
Indurimento completo (23°C/55% UR):	2 mm/24 ore
Formazione della pelle (23°C/50% UR):	10 min
Densità (20°C):	1,04 g/ml
COV (direttiva 2010/75/UE):	0 %
Ritorno elastico:	>70 %
Capacità di movimento del giunto (ISO 9040):	25 %
Ritiro:	0%.
Durata di conservazione (da +5°C a +25°C):	12 mesi (in luogo asciutto)
Allungamento a rottura:	500%.
Resistenza a trazione (ISO 8339):	1,40 N/mm²
Modulo E al 100%:	0,35 N/mm²
Durezza DIN 53505 (Shore A):	28
Resistenza alla temperatura:	da -60°C a +180°C
Temperatura di applicazione e della superficie:	da +5°C a +40°C

SIMBOLI



Resistenza a trazione
1,40 N/mm²

CERTIFICAZIONI/REGISTRAZIONI

GREEN LINE
Gamma premium attenta ad ambiente, salute e qualità

Registrato NSF: prodotti conformi ai criteri per l'uso in aree di lavorazione alimentare e nelle loro vicinanze, categoria S4
Registrazione NSF VEIDEC

EN 15651 (1/2/3/4)
Facciate: F-EXT-INT-CC 25LM
Vetrate: G-CC 25LM
Sanitari: S – XS1.
Pavimentazioni pedonali: EXT-INT-CC 25LM

Valutato da Sunda Hus: valutazione B.

Registrato presso BASTA:

Classe di emissione COV A+.

Inserito nel Nordic Ecolabelling Portal, accettato per l'uso nella costruzione di edifici certificati Svanen.

Conforme ai criteri per i prodotti chimici utilizzabili nella costruzione di edifici certificati Svanen; inserito nel portale

X-TREME SEALER – XTS – 112-212	**Art. n. 15490 & 15491**
Firma: JH	Data: 2026-09-14

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

X-TREME SEALER

Marcatura CE (EN 15651)	EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM EN 15651-2: G-CC 25LM EN 15651-3: S–XS1 EN 15651-4: EXT-INT-CC 25LM
Resistenza chimica:	Vedere la guida separata.
Varie:	In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata. https://veidec.com/en/msds
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per SDS, video e altre informazioni.

Un giunto dimensionato correttamente assorbe i movimenti tra i materiali. La profondità del giunto deve essere sempre nel giusto rapporto con la larghezza. Regola generale per il rapporto ottimale (larghezza/profondità):
Giunti di facciata: 2:1 (vedere tabella).

Nota: VEIDEC non può garantire la compatibilità dei sigillanti per vetrate con i sigillanti perimetrali dei vetri isolanti, perché il produttore può modificarne la composizione senza preavviso. Le indicazioni sulla compatibilità si basano sull'esperienza e non sono quindi garantite.

Giunti di facciata:

Interasse dei giunti (m)	Larghezza minima del giunto (mm)	Profondità del sigillante (mm)
2	15	8
4	20	10
6	25	12
8	30	15
10	35	18

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.