STICKY BOND

DESCRIZIONE

Sticky Bond è un adesivo monocomponente a base MS, resistente e di alta qualità, con presa iniziale estremamente elevata. Il prodotto è inodore, neutro e privo di isocianati. Indurisce con l'umidità atmosferica. Registrato NSF per l'uso come sigillante (S2) in aree di lavorazione alimentare e nelle loro vicinanze.



CARATTERISTICHE

- Elastico e duraturo, modulo elevato, super adesivo
- Indurimento rapido senza ritiro
- Ottima adesione sulla maggior parte delle superfici (anche umide) e nella maggior parte delle situazioni, senza primer (sulle superfici porose fare prima una prova)
- Elasticità duratura e modulo elevato
- Non macchia, adatto alla pietra naturale
- Non corrosivo per i metalli
- Privo di isocianati, solventi e siliconi
- Buona resistenza a raggi UV, agenti atmosferici, acqua (anche di mare), liquidi, muffa e cloro
- Alcune superfici in plastica vanno trattate prima con Easy Primer
- Parte della gamma premium Green Line

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Per incollaggi in interni ed esterni, in edilizia e industria
- Eccellente adesione senza primer praticamente su tutte le superfici, anche umide
- Adesivo da costruzione universale impermeabile per incollare pietra (non porosa), calcestruzzo, specchi, pietra naturale, cartongesso, policarbonati, PS, PU, PVC e diverse plastiche, piastrelle ceramiche, smalti, rame, piombo, zinco, alluminio, acciaio inox, Trespa, legno, vetro ecc.
- Per carrozzerie (camion, auto ecc.) e superfici metalliche, per incollare metallo su metallo (assorbe le vibrazioni)

ISTRUZIONI PER L'USO

- Applicare su superfici pulite e sgrassate, prive di particelle incoerenti
- Data la grande varietà di superfici, si consiglia di effettuare una prova
- Pressione consigliata per la pistola pneumatica: 3-4 bar
- Come adesivo generico, per incollare materiali simili (di rigidità simile) si consiglia uno spessore di 2 mm. Maggiore è la differenza di dilatazione termica, più spesso deve essere il cordone di adesivo
- Rimuovere l'eccesso dalle superfici con Eco Finisher

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

STICKY BOND

DATI TECNICI

Confezione:	Cartucce in PE da 290 ml.
Colore (RAL): **NB: i colori non corrispondono esattamente a un colore RAL**	Bianco (9002/9003): Art. n. 15473. Nero (9005): Art. n. 15474.
Odore:	Nessuno
Base:	Polimero MS
Sistema di indurimento:	Indurimento con umidità
Indurimento completo (23°C/55% UR):	2-3 mm/24 h (formazione della pelle 10 min)
Tempo di fissaggio:	Nessuno, se applicato correttamente
Riempimento fessure:	≥ 2mm
Ritorno elastico:	≥70%
Movimento massimo ammissibile:	25%
Ritiro:	≤1%
Allungamento a rottura (DIN 53504):	250%
Resistenza al taglio:	2,70 N/mm²
Resistenza a trazione (DIN 53504):	2,90 N/mm²
Resistenza al taglio subito dopo l'applicazione (presa iniziale)	2300 Pa
Modulo E al 100% (DIN 53504):	1,65 N/mm²
Durezza (Shore A – DIN 53505):	65
Temperatura di applicazione e della superficie:	Tra +5°C e +40°C e tra +5°C e +60°C
Resistenza alla temperatura:	da -40°C a +100°C.
Densità (ISO 1183-1):	1,57 g/cm³
COV (direttiva 2010/75/UE):	0 % (0 g/l)
Durata di conservazione (da +5°C a +25°C):	18 mesi.
Accessori:	Beccuccio per cartuccia: Art. n. 15478 Beccuccio a V per cartuccia: Art. n. 15472-1 Twister: Art. n. 15470 Alu Gun: Art. n. 15264
Varie:	In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata. https://veidec.com/en/msds
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per SDS, video e altre informazioni.

CARATTERISTICHE VEIDEC

GREEN LINE
Gamma premium attenta ad ambiente, salute e qualità

CERTIFICAZIONI E REGISTRAZIONI

Registrato NSF: prodotti conformi ai criteri per l'uso in aree di lavorazione alimentare e nelle loro vicinanze, categoria S2
Registrazione NSF VEIDEC

Valutato da Sunda Hus: valutazione B.


Registrato presso BASTA: ALFA

Classe di emissione COV A+.

Valutato da Byggvarubedömningen: accettato.

Inserito nel Nordic Ecolabelling Portal, accettato per l'uso nella costruzione di edifici certificati Svanen.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Resistenza al taglio: 2,70 N/mm²

Resistenza a trazione: 2,90 N/mm²

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

STICKY BOND

Guida alla resistenza chimica

		Tempo di esposizione	1 h	2 h	3 h	24 h	2 h
Durezza Shore A prima della prova: 42	N. CAS	Tempo totale di esposizione	1 h	3 h	6 h	30 h	32 h
Acido cloridrico 10%	7647-01-0	Subito dopo la pulizia	39	37	36	33	33
		24 h dopo la pulizia	37	37	37	38	36
Acido nitrico 10%	7697-37-2	Subito dopo la pulizia	39	34	33	30	30
		24 h dopo la pulizia	37	36	35	32	33
Acido solforico 10%	7664-93-9	Subito dopo la pulizia	44	38	39	27	28
		24 h dopo la pulizia	41	39	39	28	30
Acido fosforico 10%	7664-38-2	Subito dopo la pulizia	40	38	38	36	36
		24 h dopo la pulizia	40	39	40	39	41
Acido acetico 10%	64-19-7	Subito dopo la pulizia	39	33	31	26	26
		24 h dopo la pulizia	41	42	42	30	31
Acido citrico 10%	77-92-9	Subito dopo la pulizia	38	37	37	42	39
		24 h dopo la pulizia	38	38	38	45	44
Acido lattico 10%	598-82-3	Subito dopo la pulizia	41	37	36	38	31
		24 h dopo la pulizia	39	40	41	45	40
Soluzione di perossido di idrogeno 30%	7722-84-1	Subito dopo la pulizia	37	37	35	29	33
		24 h dopo la pulizia	40	41	40	36	35
Etanolo 100%	64-17-5	Subito dopo la pulizia	34	32	32	34	35
		24 h dopo la pulizia	38	37	38	42	42
Xilene (e isomeri) 100%	1330-20-7 ecc.	Subito dopo la pulizia	31	21	22	25	18
		24 h dopo la pulizia	35	33	34	37	39
Butanone 100%	78-93-3	Subito dopo la pulizia	38	35	35	40	38
		24 h dopo la pulizia	39	38	40	44	45
Acquaragia minerale 100%		Subito dopo la pulizia	38	32	31	28	35
		24 h dopo la pulizia	38	37	37	43	45
Benzina (senza piombo) 100%		Subito dopo la pulizia	32	26	27	25	23
		24 h dopo la pulizia	35	35	36	37	38
Gasolio 100%		Subito dopo la pulizia	36	32	29	25	23
		24 h dopo la pulizia	36	35	30	24	26
Idrossido di sodio 10%	1310-73-2	Subito dopo la pulizia	40	37	37	38	36
		24 h dopo la pulizia	38	40	40	39	38
Clorito di sodio 10%	7647-14-5	Subito dopo la pulizia	38	38	36	37	36
		24 h dopo la pulizia	37	38	39	37	38
Soluzione di ipoclorito di sodio 12%	7681-52-9	Subito dopo la pulizia	36	36	34	33	35
		24 h dopo la pulizia	39	37	38	36	37
Acqua distillata 10%		Subito dopo la pulizia	40	37	37	38	38
		24 h dopo la pulizia	37	38	35	39	38
Soluzione zuccherina satura		Subito dopo la pulizia	40	38	38	39	37
		24 h dopo la pulizia	40	38	37	39	39
Olio vegetale 100%		Subito dopo la pulizia	39	36	35	35	38
		24 h dopo la pulizia	37	36	35	34	34

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.