TECHNO FIX

DESCRIZIONE

Techno Fix è una pasta bicomponente modellabile a mano (stucco epossidico rinforzato in stick). Si presenta in un pratico cilindro con l'indurente racchiuso nel materiale di base di colore contrastante.
Resina epossidica + cariche di acciaio/alluminio/ceramica.



CARATTERISTICHE

- Riparazioni rapide e permanenti.
- Su zone umide, bagnate o con piccole perdite, lavorare il materiale con forza sulla superficie e premere finché non inizia l'adesione.
- Dopo 15-20 minuti l'epossidico indurisce e inizia a formare un legame tenace. A indurimento completo può essere forato, segato, intagliato, carteggiato, tinto o verniciato.
- Ripara rapidamente ed efficacemente la maggior parte dei materiali.
- Verniciabile senza trattamenti preliminari.
- Facile da usare.
- La consistenza da stucco evita gocce e colature: applicazione pulita, senza attrezzi.
- Non contiene solventi, non ritira durante l'indurimento, non è tossico e non arrugginisce.
- (Aqua) Applicabile sott'acqua, sia dolce sia salata.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Utilizzabile in molte applicazioni di manutenzione industriale, come riparazione di tubi, serbatoi, utensili, soffiature; fissaggio e posizionamento di attrezzature e cartelli; stampi, modelli, getti, prototipi; bloccaggio filetti; getti incrinati, pluviali e grondaie; installazione di corpi illuminanti; canalizzazioni, tasselli, condizionatori, parti di macchine, aste portabandiera, scaffalature, piattaforme, passerelle, camper, veicoli stradali, tettoie, carrozzerie di camion e rimorchi, ruote, collettori, filetti spanati, ferramenta nautica, carter, legno, mobili, impianti sanitari, piscine e molto altro.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Tagliare e impastare fino a ottenere un colore uniforme.
2. Se l'impasto è difficile, portare Techno Fix a temperatura ambiente o

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

TECHNO FIX

leggermente superiore.

3. Per un'adesione ottimale la superficie deve essere pulita da grasso e sporco. Irruvidire o carteggiare la superficie prima della pulizia aiuta a garantire un buon incollaggio.

Per una finitura liscia, lisciare a mano con acqua o un panno umido prima dell'indurimento.


DATI TECNICI

Colore:	Dipende dallo stick Techno Fix. Acciaio = grigio scuro: Art. n. 15410 Alluminio = grigio chiaro: Art. n. 15420 Aqua = bianco: Art. n. 15440
Confezione:	Stick da 115 g (acciaio, alluminio, aqua)
Odore:	Leggero.
Indurimento completo (+20°C):	24 h
Sopporta carichi meccanici (80% della resistenza a +20°C):	1 h
Resistenza di manipolazione (35% della resistenza a +20°C):	10 min / 30 min per aqua.
Tempo di fissaggio:	3-5 min.
Densità (20°C):	1,9 – 2,25 g/cm^3.
COV (direttiva 2010/75/UE):	< 1 %
Riempimento max.:	15 mm.
Resistenza elettrica:	5 · 10^{11} Ω·cm
Rigidità dielettrica:	3,0 kV/mm
Ritiro:	0,05 %
Durata di conservazione (+20°C):	18 mesi (confezione chiusa, all'asciutto, al riparo dalla luce solare diretta).
Resistenza a compressione:	55 N/mm² / 75 N/mm² per aqua.
Resistenza al taglio per trazione:	6,2 N/mm²
Resistenza a trazione:	4,2 N/mm² (acciaio, alluminio) / 6,2 N/mm² (aqua)
Durezza (Shore D):	80 (acciaio, alluminio), 86 (aqua)
Resistenza alla temperatura:	da -50°C a +120°C (+150°C a intermittenza)
Temperatura di applicazione e della superficie:	da +10°C a +35°C (sotto i +5°C non avviene l'indurimento).

CARATTERISTICHE VEIDEC

SILVER LINE


CARATTERISTICHE TECNICHE



Resistenza a compressione: 55-75 N/mm²



Resistenza al taglio per trazione: 6,2 N/mm²



Resistenza a trazione: 4,2 N/mm² / 6,2 N/mm²

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

TECHNO FIX

Varie:	In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata. https://veidec.com/en/msds
Resistenza chimica:	Disponibile in un elenco separato.
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per SDS, video e altre informazi

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.