FOAM ZERO

DESCRIZIONE

Schiuma sigillante monocomponente a indurimento rapido, senza isocianati, da usare con pistola per schiuma. Eccellenti valori di isolamento acustico e termico.



CARATTERISTICHE

- Priva di isocianati, TCCP e VTMO
- Formato maneggevole per una migliore accessibilità negli spazi ristretti
- Eccellente adesione sulla maggior parte delle superfici e dei supporti (non su PTFE, PE, PP, silicone)
- Applicazione precisa, con bassa post-espansione.
- Ottima capacità di riempimento e di montaggio, con bassa pressione di indurimento
- Eccellente stabilità con elevata elasticità dopo l'indurimento, che consente regolazioni dopo il montaggio
- Elevato isolamento termico e acustico
- Resistenza ai raggi UV migliorata
- Colore giallo chiaro
- Parte della linea di prodotti Green World.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Eccellente adesione a calcestruzzo, mattoni, legno, plastica, pietra, metallo, PVC, alluminio verniciato e altri materiali da costruzione
- Ideale per montaggio, incollaggio e isolamento di telai di porte e finestre, pannelli, guarnizioni, riempimento di giunti e cavità ecc.
- Realizzazione di barriere fonoassorbenti
- Collegamento di materiali isolanti e strutture di copertura
- Isolamento termico

ISTRUZIONI PER L'USO

La superficie deve essere pulita, priva di polvere e grasso. Inumidire la superficie prima dell'applicazione migliora l'adesione, rende la struttura cellulare più compatta e riduce i tempi di indurimento e di taglio. Stabilizza inoltre le prestazioni tecniche indipendentemente da temperatura (da +5°C a +30°C) e umidità relativa (UR).

1. Agitare la bomboletta per almeno 20 secondi.
2. Montare la bomboletta sulla pistola.
3. Riempire fori e cavità per circa l'85% con schiuma fresca (la schiuma si espande di circa il 15%).

4. Agitare di nuovo regolarmente durante l'applicazione.
5. Se si lavora a strati, inumidire leggermente tra uno strato e l'altro per un risultato migliore.

La schiuma non indurita si rimuove con Total Clean Bio.

Conservare la bomboletta in posizione verticale, in luogo asciutto e fresco. Rimuovere la schiuma indurita solo con mezzi meccanici, non bruciarla mai.

Si consiglia di proteggere la schiuma dai raggi UV.

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

FOAM ZERO

DATI TECNICI

Confezione:	Bomboletta da 500 ml (netto): Art. n. 15602
Colore:	Giallo chiaro
Odore:	Caratteristico
Propellente:	Propano/butano/DME
Base:	Polietere silano-terminato
Sistema di indurimento:	Indurimento con umidità
Indurimento completo nel giunto 3x5 cm (+23°C):	<48 ore
Fuori polvere (EN 17333-3):	6-10 min
Densità nel giunto 3x10 cm (VGM106):	35-40 kg/m³
Pressione di indurimento (EN 17333-2):	0 kPa
Espansione durante l'indurimento (EN 17333-2):	<30%
Resistenza al taglio (EN 17333-4):	>25 kPa
Resistenza a trazione (EN 17333-4):	>75 kPa
Allungamento (EN 17333-4):	Ca. 21%
Resistenza a compressione (EN 17333-4):	>9 kPa
Capacità di movimento (WGM113):	±20%
Conducibilità termica (EN 17333-5):	0,033 W/(m·K)
Indice di riduzione acustica (EN ISO 10140):	62 dB
Resa in cordone (FEICA TM 1002):	500 ml rendono ca. 6,7 metri di schiuma
Temperatura di applicazione e della superficie:	da +5°C a +30°C. Temperatura della bomboletta da +15°C a +25°C, risultati migliori a +20°C
Resistenza alla temperatura:	da -50°C a +90°C (indurita)
Classe di reazione al fuoco (DIN 4102-1):	B3
Reazione al fuoco (EN 13501-1):	F
Densità (20°C):	0,919 g/cm³
COV (direttiva 2010/75/UE):	19,7% (181,2 g/l)
Durata di conservazione (da +5°C a +30°C):	12 mesi, in posizione verticale
Accessori:	Foam Gun: Art. n. 15240
Varie:	In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata. https://veidec.com/en/msds
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per SDS, video e altre informazioni.

CARATTERISTICHE VEIDEC

GREEN WORLD
Linea di prodotti VEIDEC attenta ad ambiente e salute, oltre che alla qualità

Agitare bene prima dell'uso.

Sigillante privo di diisocianati.

CERTIFICAZIONI E REGISTRAZIONI


Registrato presso BASTA:

Valutato da Sunda Hus: valutazione B.

Valutato da Byggvarubedömningen.

Inserito nel Nordic Ecolabelling Portal, accettato per l'uso nella costruzione di edifici certificati Svanen.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Resistenza al taglio: >25 kPa

Resistenza a trazione: >75 kPa

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.